



SOLUCIONES AMBIENTALES

Ficha técnica del producto

Geotextil 271 grs

Geotextil 271 grs es un polipropileno, fibra cortada, geotextil no tejido con agujas, y reunirá los siguientes valores mínimos promedio (MARV) cuando se prueba de acuerdo con los métodos que se indican a continuación. Las fibras se cosen para formar una red estable que conserve la estabilidad dimensional respecto a la otra. El geotextil es resistente a la degradación ultravioleta y a entornos biológicos y químicos que normalmente se encuentran en los suelos.

Geotextil 271 grs se ajusta a los valores de las propiedades que figuran continuación.¹

			MARV
PROPIEDADES	MÉTODO DE ENSAYO	INGLES	MÉTRICA
FÍSICA			
Masa/unidad de Área	ASTM D-5261	8.0 oz/yd ²	271 g/m ²
Grosor ₁	ASTM D-5199	72 mils	1.8 mm
Mecánica			
Resistencia a la tracción	ASTM D-4632	220 lbs	0.979 kN
Elongación	ASTM D-4632	50%	50%
Resistencia a la punción	ASTM D-4833	120 lbs	.53 kN
Resistencia a la punción CBR	ASTM D-6241	600 lbs	2.670 kN
Mullen Burst	ASTM D-3786	380 lbs	2618 kPA
Trapezoidal Tear	ASTM D-4533	95 lbs	.4223 kN
Resistencia			
Resistencia UV % Retenido en 500 hrs	ASTM D-4355	70%	70%
Hidráulico			
Tamaño Aparente de la Abertura (AOS) ₂	ASTM D-4751	80 US Std. Sieve	0.180 mm
Permitividad ₁	ASTM D-4491	1.3 sec ⁻¹	1.3 sec ⁻¹
Permeabilidad ₁	ASTM D-4491	0.30 cm/sec	0.30 cm/sec
Caudal de Agua ₁	ASTM D-4491	95 gpm/ft ²	3895 l/min/m ²
Tamaño de los rollos		15 ft x 300 ft	4.57 m x 91.5 m

NOTAS:

1. Manipulación, en el momento de la fabricación pueden cambiar estas propiedades.
2. Tamaño aparente de la abertura, (AOS), Valor reportado como el promedio máximo del rollo.

La información contenida es exacta, sin embargo, no es una garantía y se proporciona sólo como referencia. No aceptamos ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por la aplicación de esta información o de la seguridad o la idoneidad de nuestros productos, ya sea solos o en combinación con otros productos. La determinación final de la idoneidad de cualquier información o material para el uso contemplado, de su manera de uso y el uso sugerido no infringe ninguna patente, es responsabilidad exclusiva del usuario.

Soluciones Ambientales Integrales, S.A. de C.V.

Calvario No. 1 Col. Tlalpan • 14000 México, D.F.

Tel.: (55) 5487 0140 Fax: 1315 1846 • e-mail: geosai@geosai.com • www.geosai.com